

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI®

## HEY'DI VIT



### Putsning och målning i samma arbetsmoment! Vit, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.

#### Beskrivning

Hey'di Vit är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slamning för ytbehandling av murar och betong. Hey'di Vit blandas med vatten och ger en dekorativ, vit yta.

#### Användningsområden

In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Lägsta användnings-temperatur +6 °C.

#### Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm. På tidigare målade ytor ska Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey'di Vit i förhållandet 1 del Hey'di KZ till 4 delar vatten. Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey'di Fasadeprimer. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey'di Fasadeprimer.

**Obs!** För att motverka utfällning från underlaget på Hey'di Grå och Hey'di Murgrå rekommenderas det alltid att använda Hey'di Fasadeprimer som förbehandling.

#### Blandning - Tillämpning

Hey'di Vit blandas till en mjölkig vätska, 3,7-4,5 liter rent vatten till 15 kilo Hey'di Vit. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Applicering utförs med kvast, brätt eller sprutas. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey'di Vit användas både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager.

Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten.

Hey'di Vit stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande.

#### Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

#### Materialåtgång

Slamning: 1-2 kilo per m<sup>2</sup> och strykning.  
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m<sup>2</sup>.

#### Lagring

Lagras torrt i upp till 2 år. Hey'di slammingsbruk levereras även i färgerna ljusgrå, grå och murgrå.

#### Förpackning

5 kg påse, 10 kg hink, 15 och 25 kg säck.

### TEKNISK DATA

Vattenmängd:..... ca. 3 l/10 kg  
Materialåtgång: ..... 1-2 kg/pr. m<sup>2</sup>  
Största kornstorlek: ..... 0,3 mm  
Brukstid: ..... 2-4 timmar  
Vidhäftning: ..... 1,4 N/mm<sup>2</sup>  
Vattentäthet: ..... Vattentät till regn  
Vattenånga diffusion:..... 0,9 g/m<sup>2</sup>hmmHg (2 drag)

### PRODUKTKODER

#### Hey'di varurn:

5 kg:..... 113  
10 kg:..... 104  
15 kg:..... 157  
25 kg:..... 105

#### GTIN kod:

5 kg:..... 7054150001137  
10 kg:..... 7054150000024  
15 kg:..... 7054150001571  
25 kg:..... 7054150000031

#### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera huden och ögonen. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 08.07.15



#### HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.